



TONDISOLANTI

SCHEDA TECNICA

DATA SHEET

TUBI E CILINDRI
TUBES AND CYLINDERS

AS 40

Tubi e cilindri in tela di cotone e resina fenolica con buone proprietà meccaniche e elettriche. Buone caratteristiche meccaniche e di lavorabilità.
Cotton fabric based and phenolic resin tubes and cylinders with good mechanical and electric properties. Good mechanical and machining properties..

CORRISPONDENZA ALLE NORME STANDARDS

CEI 15-10	F
DIN 7735	HP 2085
NEMA LI1	C

CARATTERISTICHE MECCANICHE E FISICHE MECHANICAL AND PHYSICAL CHARACTERISTICS	UNITA' UNITS	VALORI TIPICI TYPICAL VALUES	METODO PROVA TEST METHOD
Resistenza alla flessione <i>Flexural strength</i>	MPa	80	ISO 178
Resistenza alla compressione \perp <i>Compressive strength \perp</i>	MPa	150	ISO 604
Resistenza allo sfaldamento // <i>Delamination strength //</i>	N	6000	
Resistenza all'urto (charpy) <i>Impact strength (charpy)</i>	KJ/m ²	-	ISO 179
Peso specifico <i>Specific gravity</i>	g/cm ³	1,3	ISO 1183
Assorbimento acqua (sp.= 3 mm.) <i>Water absorption (sp.= 3 mm.)</i>	%	3	ISO 62
Classe termica <i>Temperature index</i>		E / 120°C	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS	UNITA' UNITS	VALORI TIPICI TYPICAL VALUES	METODO PROVA TEST METHOD
Rigidità dielettrica \perp <i>Dielectric strength \perp</i>	KV/mm	2	IEC 243
Tensione di perforazione // <i>Breakdown voltage //</i>	KV	6	IEC 243-1
Isolamento elettrico <i>Insulation resistance</i>	M Ω	-	IEC 167

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS	UNITA' UNITS	VALORI TIPICI TYPICAL VALUES
Diametro interno <i>Internal diameter</i>	mm	10 - 1800
Spessore <i>Thickness</i>	mm	> 2
Lunghezza max senza giunta <i>Longest seamless length</i>	Mm	1600
Colore <i>Colour</i>		Marrone naturale Natural brown
Finitura <i>Finish</i>		Rettificato Rectified

Sono realizzabili cilindri con dimensioni e finitura richieste. Tolleranze dimensionali secondo le norme CEI-UNEL. I dati contenuti in questa scheda rappresentano i valori medi riscontrati in produzione pertanto si devono ritenere indicativi. Il compratore deve verificare che il prodotto sia compatibile con l'utilizzo previsto.
On demand can be supplied cylinders with required size and finish. The values indicated in this form are to be considered only average production values. Dimensional tolerances according to CEI-UNEL standards. The customer has to verify that the product is suitable to foreseen utilization.